














## SCHEDA TECNICA

PRODOTTO		IT
Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	
Dimensioni	Doghe	1532 x 232 x (5.5+1) (0.70) mm
	Scatola	5 doghe / 1.777 m <sup>2</sup> / 21 kg
	Bancale	48 scatole / 85.30 m <sup>2</sup> / 1018 kg
Densità	EN ISO 23996	+/- 1750 kg/m <sup>3</sup>
Sistema di incastro	ISO 24334	l4F Tight Lock (>1.5 KN/m)
Doghe differente		60
Trattamento superficiale		Spazzolatura di legno a registro
Lati bisellati		Bisello a 4V
Livello di brillantezza	60°	2-4 %
Garanzia	Uso residenziale Uso Commerciale	35 anni 20 anni
Classificazione	EN ISO 10874	Classe 34 – Uso pesante commerciale 

PERFORMANCE TECNICHE			
CARATTERISTICA	METODOLOGIA	REQ. MIN.	RISULTATO
Sostenibilità ambientale			M1, Floorscore, A+, Greenguard, REACH, senza ftalati
Reazione al fuoco	 EN 13501-1		Bfl-s1
Impronta residua	 EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	OK
Stabilità dimensionale	 EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	OK
Solidità alla luce	 EN ISO 105-B02	≥ 6	OK
Antiscivolo	 EN 13893 DIN 51130		DS (≥ 0.3) R9
Resistenza ai graffi	 EN 16094	≤ MSR-A2	OK
Resistenza all'usura	EN 13329	≥ 2000 cicli	≥ 4000 cicli
Resistenza alle macchie	 EN 438-2		Gruppi 1 & 2 : Grado 5 Gruppo 3 : Grado 4
Emissioni di Formaldeide	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>	E1
Contenuto pentaclorofenolo	 EN 13329		< limite de rilevamento
Sedia con rotelle	 EN 425 (25000 cycles)	Solo un leggero degrado	OK
Resistenza termica	EN 12667	< 0.15 m <sup>2</sup> K/W	0.049 m <sup>2</sup> K/W
Riscaldamento a pavimento			OK (max +28°C)
Crescita batterica			Non promuoverà lo sviluppo batterico
Riduzione rumore da impatto	 EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (sottofondo IXPE)

Consultare le istruzioni di pulizia ed manutenzione su : [www.parquetvinyl.com](http://www.parquetvinyl.com)

