

# Nakuru 192 IB

## scheda tecnica

ITA

| Prodotto                      |                  |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rigid Core SPC + IXPE         | EN ISO 10582     | DoP NAK2022                                                                                                                                                                |
| Dimensioni                    | Doghe            | 192 x 1235 x 7.5(6.5+1) (0.55) mm                                                                                                                                          |
|                               | Scatola          | 10 doghe / 2.37 m <sup>2</sup> / 24.2 kg                                                                                                                                   |
|                               | Bancale          | 44 / 104.28 m <sup>2</sup> / 1080 kg                                                                                                                                       |
| Densità                       | EN ISO 23996     | ± 1550 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                   |
| Sistema di incastro           |                  | I4F Drop Lock                                                                                                                                                              |
| Differente doghe              |                  | 12                                                                                                                                                                         |
| Consistenza                   |                  | Struttura sincrona in legno (EIR)                                                                                                                                          |
| Finitura                      |                  | Pure Coat (3-4%)                                                                                                                                                           |
| Lati bisellati                |                  | Optibisello raffinato                                                                                                                                                      |
| Livello di brillantezza a 60° |                  | 3-4 %                                                                                                                                                                      |
| Garanzia                      | Uso residenziale | 35 anni                                                                                                                                                                    |
|                               | Uso commerciale  | 20 anni                                                                                                                                                                    |
| Classificazione               | EN ISO 10874     | Classe 23, Classe 33                                                                                                                                                       |
|                               |                  | Uso commerciale intenso                                                                                                                                                    |
|                               |                  |   |

I campi vuoti indicano variazioni tra i colori della collezione. Per i dati specifici di ciascun colore, consultare la tabella sottostante.

| Variabili all'interno della collezione |                  |                                   |                       |
|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                                        | Finitura         | Consistenza                       | Lati bisellati        |
| NAK 192 IB-7589                        | Pure Coat (3-4%) | Struttura sincrona in legno (EIR) | Optibisello raffinato |
| NAK 192 IB-7590                        | Pure Coat (3-4%) | Struttura sincrona in legno (EIR) | Optibisello raffinato |
| NAK 192 IB-7591                        | Pure Coat (3-4%) | Struttura sincrona in legno (EIR) | Optibisello raffinato |
| NAK 192 IB-7996                        | Pure Coat (3-4%) | Struttura sincrona in legno (EIR) | Optibisello raffinato |
| NAK 192 IB-7998                        | Pure Coat (3-4%) | Struttura sincrona in legno (EIR) | Optibisello raffinato |

# Nakuru 192 IB

## scheda tecnica



### Performance tecniche

| Caratteristica                     | Metodologia                                                                                              | req. min.              | risultato                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| Reazione al fuoco                  |  EN 13501-1             |                        | Bfl-s1                                       |
| Impronta residua                   |  EN ISO 24343-1         | ≤ 0.1                  | 0.02 mm                                      |
| Stabilità dimensionale             |  EN ISO 23999           | ≤ 0.15                 | 0.04 %                                       |
| Solidità alla luce                 |  EN ISO 105-B02         | ≥ 6                    | >6                                           |
| Solidità alla luce                 |  EN 13893<br>EN 16165   | DS (≥ 0.3) / R9        | DS (0.36) / R10                              |
| Resistenza ai graffi               |  EN 16094               | ≤ MSR-A2, ≤ MSR-B2     | MSR-B1<br>MSR-A2                             |
| Resistenza alle macchie            |  EN 438-2               |                        | Gruppo 1 e 2 : Grado 5<br>Gruppo 3 : Grado 5 |
| Sedia con rotelle                  |  EN 4918 (25000 cycles) | Solo lievi cambiamenti | Nessun danno visibile                        |
| Resistenza termica                 |  EN 12664              | < 0.15                 | 0.047 m²K/W                                  |
| Riscaldamento a pavimento          |                                                                                                          |                        | OK (max +28°C)                               |
| Proprietà elettriche (antistatico) |  EN 1815              | ≤ 2.0                  | 0.1 kV                                       |
| Crescita batterica                 |                                                                                                          |                        | Non funge da substrato                       |
| Riduzione rumore da impatto        |  EN ISO 10140         |                        | ΔLw 21 dB<br>ΔLin 10 dB                      |

# Nakuru 192 IB

## scheda tecnica

ITA

### Ambiente

| Caratteristica                                              | Metodologia                                                                                    | req. min.     | risultato                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Certificazioni / etichette per la qualità dell'aria interna |                                                                                                |               | M1, Phthalate free, Greenguard, Floorscore, IAC Gold, A+ |
| REACH                                                       |                                                                                                |               | Conforme                                                 |
| TVOC (28 giorni)                                            | EN 16516                                                                                       |               | < 5 µg/m³                                                |
| Contenuto pentaclorofenolo                                  |  CEN/TR 14823 | < 5 ppm       | < limite rilevabile                                      |
| Contenuto riciclato                                         |                                                                                                |               | 33 %                                                     |
| <b>Emissioni di Formaldeide</b>                             |                                                                                                |               |                                                          |
| CE-Marking - EN 14041                                       |  EN 717-1     | ≤ 0.124 mg/m³ | E1                                                       |
| REACH Annex XVII Entry 77                                   | EN 16516                                                                                       | < 0.080 mg/m³ | < 0.003 mg/m³                                            |

Istruzioni per la pulizia e la manutenzione: [www.parquetvinyl.it](http://www.parquetvinyl.it)

