

Livaro Dryback 230

scheda tecnica

ITA

Prodotto		
LVT da incollare	EN ISO 10582	DoP LIV DB2026
Dimensioni	Doghe	230 x 1524 x 2.5 (0.55) mm
	Scatola	14 doghe / 4.907 m² / 21.64 kg
	Bancale	48 / 235.536 m² / 1094 kg
Densità	EN ISO 23996	± 1950 kg/m³
Sistema di incastro	Legame completo	
Differente doghe	8	
Consistenza	Struttura sincrona in legno (EIR)	
Superficie		
Lati bisellati	Smusso regolare	
Livello di brillantezza a 60°	2-4 %	
Garanzia	Uso residenziale	35 anni
	Uso commerciale	20 anni
Classificazione	EN ISO 10874	Classe 23, Classe 33, Classe 42
		Uso commerciale intenso
		

I campi vuoti indicano variazioni tra i colori della collezione. Per i dati specifici di ciascun colore, consultare la tabella sottostante.

Variabili all'interno della collezione

	Finitura	Consistenza	Lati bisellati
LIV DB 230-645	Lucido opaco (2-4%)	Struttura sincrona in legno (EIR)	Smusso regolare
LIV DB 230-646	Lucido opaco (2-4%)	Struttura sincrona in legno (EIR)	Smusso regolare
LIV DB 230-647	Lucido opaco (2-4%)	Struttura sincrona in legno (EIR)	Smusso regolare
LIV DB 230-648	Lucido opaco (2-4%)	Struttura sincrona in legno (EIR)	Smusso regolare
LIV DB 230-649	Lucido opaco (2-4%)	Struttura sincrona in legno (EIR)	Smusso regolare

Livaro Dryback 230

scheda tecnica

ITA

Performance tecniche

Caratteristica		Metodologia	req. min.	risultato
Reazione al fuoco		EN 13501-1		Bfl-s1
Impronta residua		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.05 mm
Stabilità dimensionale		EN ISO 23999	≤ 0.25	0.07 %
Solidità alla luce		EN ISO 105-B02	≥ 6	> 6
Solidità alla luce		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / ≥ R9	DS (0.42) / R9
Resistenza ai graffi		EN 16094	≤ MSR-A2 / ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A1
Resistenza alle macchie		EN 438-2		Gruppo 1 e 2 : Grado 5 Gruppo 3 : Grado 5
Sedia con rotelle		EN 4918 (25000 cycles)	Solo lievi cambiamenti	Nessun danno visibile
Gambe dei mobili		EN 424	Nessun danno visibile	Nessun danno visibile
Resistenza termica		EN 12664	< 0.15 m²K/W	0.011 m²K/W
Riscaldamento a pavimento				OK (max +28°C)
Proprietà elettriche (antistatico)		EN 1815	≤ 2.0	0.2 kV
Crescita batterica				Non funge da substrato
Riduzione rumore da impatto		EN ISO 10140		ΔL _{lin} 2 dB ΔL _w 3 dB

Livaro Dryback 230

scheda tecnica

ITA

Ambiente					
Caratteristica		Metodologia		req. min.	risultato
Certificazioni / etichette per la qualità dell'aria interna					Phthalate free, Greenguard, Floorscore, A+
REACH					Conforme
TVOC (28 giorni)		EN 16516			< 5 µg/m³
Contenuto pentaclorofenolo		CEN/TR 14823	< 5 ppm	< limite rilevabile	
Contenuto riciclato					15 %
Emissioni di Formaldeide					
CE-Marking - EN 14041		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1	
REACH Annex XVII Entry 77		EN 16516		< 0.080 mg/m³	< 0.005 mg/m³

Istruzioni per la pulizia e la manutenzione: www.parquetvinyl.it

