














SCHEMA TECNICA

PRODOTTO		IT
Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	
Dimensioni	Piastrella	600 x 300 x (4+1) (0.55) mm
	Scatola	13 piastrelle / 2.340 m ² / 19.5 kg
	Bancale	54 scatole / 126.36 m ² / 1063 kg
Densità	EN ISO 23996	+/- 1650 kg/m ³
Sistema di incastro	ISO 24334	l4F Tight Lock (>1.5 KN/m)
Doghe differente		32
Trattamento superficiale		Struttura di pietra
Lati bisellati		Bisello in tinta a 4V
Livello di brillantezza	60°	5 %
Garanzia	Uso residenziale Uso Commerciale	35 anni 20 anni
Classificazione	EN ISO 10874	Classe 23/33 – Uso pesante commerciale 

PERFORMANCE TECNICHE			
CARATTERISTICA	METODOLOGIA	reREQ. MIN.	RISULTATO
Sostenibilità ambientale			M1, Floorscore, A+, Greenguard, REACH, senza ftalati
Reazione al fuoco	 EN 13501-1		Bfl-s1
Impronta residua	 EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	OK
Stabilità dimensionale	 EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	OK
Solidità alla luce	 EN ISO 105-B02	≥ 6	OK
Antiscivolo	 EN 13893 DIN 51130		DS (≥ 0.3) R10
Resistenza ai graffi	 EN 16094	≤ MSR-A2	OK
Resistenza all'usura	EN 13329	≥ 2000 cicli	≥ 4000 cicli
Resistenza alle macchie	 EN 438-2		Gruppi 1 & 2 : Grado 5 Gruppo 3 : Grado 4
Emissioni di Formaldeide	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Contenuto pentaclorofenolo	 EN 717-1		< limite de rilevamento
Sedia con rotelle	 EN 425 (25000 cycles)	Solo un leggero degrado	OK
Resistenza termica	EN 12667	< 0.15 m ² K/W	0.042 m ² K/W
Riscaldamento a pavimento			OK (max +28°C)
Crescita batterica			Non promuoverà lo sviluppo batterico
Riduzione rumore da impatto	 EN ISO 10140		ΔLw 18 dB (sottofondo IXPE)

Consultare le istruzioni di pulizia ed manutenzione su : www.lamett.eu

