

Volta 232 IB

scheda tecnica

ITA

Prodotto		
Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP PV2021
Dimensioni		232 x 1532 x 6.5(5.5+1) (0.55) mm
	Scatola	5 / 1.777 m² / 21 kg
	Bancale	48 / 85.296 m² / 1018 kg
Densità	EN ISO 23996	± 1750 kg/m³
Sistema di incastro		I4F Drop Lock
Differente		10
Consistenza		Struttura sincrona in legno (EIR)
Finitura		Pure Coat (3-4%)
Lati bisellati		Optibisello raffinato
Livello di brillantezza a 60°		3-4 %
Garanzia	Uso residenziale	35 anni
	Uso commerciale	20 anni
Classificazione	EN ISO 10874	Classe 23, Classe 33
		Uso commerciale intenso
		

I campi vuoti indicano variazioni tra i colori della collezione. Per i dati specifici di ciascun colore, consultare la tabella sottostante.

Variabili all'interno della collezione			
	Finitura	Consistenza	Lati bisellati
VOL 232 IB-6337	Pure Coat (3-4%)	Struttura sincrona in legno (EIR)	Optibisello raffinato
VOL 232 IB-6338	Pure Coat (3-4%)	Struttura sincrona in legno (EIR)	Optibisello raffinato
VOL 232 IB-6339	Pure Coat (3-4%)	Struttura sincrona in legno (EIR)	Optibisello raffinato
VOL 232 IB-6356	Pure Coat (3-4%)	Struttura sincrona in legno (EIR)	Optibisello raffinato
VOL 232 IB-6358	Pure Coat (3-4%)	Struttura sincrona in legno (EIR)	Optibisello raffinato

Volta 232 IB

scheda tecnica



Performance tecniche

Caratteristica		Metodologia	req. min.	risultato
Reazione al fuoco		EN 13501-1		Bfl-s1
Impronta residua		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.04 mm
Stabilità dimensionale		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.03 %
Solidità alla luce		EN ISO 105-B02	≥ 6	>6
Solidità alla luce		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.40) / R10
Resistenza ai graffi		EN 16094	≤ MSR-A2, ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A2
Resistenza alle macchie		EN 438-2		Gruppo 1 e 2 : Grado 5 Gruppo 3 : Grado 5
Sedia con rotelle		EN 4918 (25000 cycles)	Solo lievi cambiamenti	Nessun danno visibile
Resistenza termica		EN 12664	< 0.15	0.047 m²K/W
Riscaldamento a pavimento				OK (max +28°C)
Proprietà elettriche (antistatico)		EN 1815	≤ 2.0	0.1 kV
Crescita batterica				Non funge da substrato
Riduzione rumore da impatto		EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (sottofondo IXPE)

Volta 232 IB

scheda tecnica

ITA

Ambiente

Caratteristica	Metodologia	req. min.	risultato
Certificazioni / etichette per la qualità dell'aria interna			Phthalate free, Greenguard, Floorscore, A+
REACH			Conforme
TVOC (28 giorni)	EN 16516		< 5 µg/m³
Contenuto pentaclorofenolo	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	< limite rilevabile
Contenuto riciclato			33 %
Emissioni di Formaldeide			
CE-Marking - EN 14041	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.003 mg/m³

Istruzioni per la pulizia e la manutenzione: www.parquetvinyl.it

