

Livaro 228 IB

scheda tecnica

ITA

Prodotto		
Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP LIV2026
Dimensioni		228 x 1524 x 5(4+1) (0.55) mm
	Scatola	6 / 2.085 m² / 17.26 kg
	Bancale	60 / 125.1 m² / 1090 kg
Densità	EN ISO 23996	± 2050 kg/m³
Sistema di incastro		I4F Drop Lock
Differente		8
Consistenza		Struttura sincrona in legno (EIR)
Finitura		Lucido opaco (2-4%)
Lati bisellati		Smusso regolare
Livello di brillantezza a 60°		2-4 %
Garanzia	Uso residenziale	35 anni
	Uso commerciale	20 anni
Classificazione	EN ISO 10874	Classe 23, Classe 33
		Uso commerciale intenso
 		

I campi vuoti indicano variazioni tra i colori della collezione. Per i dati specifici di ciascun colore, consultare la tabella sottostante.

Variabili all'interno della collezione			
	Finitura	Consistenza	Lati bisellati
LIV 228 IB-645	Lucido opaco (2-4%)	Struttura sincrona in legno (EIR)	Smusso regolare
LIV 228 IB-646	Lucido opaco (2-4%)	Struttura sincrona in legno (EIR)	Smusso regolare
LIV 228 IB-647	Lucido opaco (2-4%)	Struttura sincrona in legno (EIR)	Smusso regolare
LIV 228 IB-648	Lucido opaco (2-4%)	Struttura sincrona in legno (EIR)	Smusso regolare
LIV 228 IB-649	Lucido opaco (2-4%)	Struttura sincrona in legno (EIR)	Smusso regolare

Livaro 228 IB

scheda tecnica



Performance tecniche

Caratteristica		Metodologia	req. min.	risultato
Reazione al fuoco		EN 13501-1		Bfl-s1
Impronta residua		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.05 mm
Stabilità dimensionale		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.05 %
Solidità alla luce		EN ISO 105-B02	≥ 6	> 6
Solidità alla luce		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.48) / R10
Resistenza ai graffi		EN 16094	≤ MSR-A2 / ≤ MSR-B2	MSR-A2 MSR-B2
Resistenza alle macchie		EN 438-2		Gruppo 1 e 2 : Grado 5 Gruppo 3 : Grado 5
Sedia con rotelle		EN 4918 (25000 cycles)	Solo lievi cambiamenti	Nessun danno visibile
Resistenza termica		EN 12664	< 0.15	0.032 m²K/W
Riscaldamento a pavimento				OK (max +28°C)
Proprietà elettriche (antistatico)		EN 1815	≤ 2.0	0.1 kV
Crescita batterica				Non funge da substrato
Riduzione rumore da impatto		EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (sottofondo IXPE)

Livaro 228 IB

scheda tecnica

ITA

Ambiente

Caratteristica	Metodologia	req. min.	risultato
Certificazioni / etichette per la qualità dell'aria interna			Phthalate free, Greenguard, Floorscore, A+
REACH			Conforme
TVOC (28 giorni)	EN 16516		< 5 µg/m³
Contenuto pentaclorofenolo	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	< limite rilevabile
Contenuto riciclato			13 %
Emissioni di Formaldeide			
CE-Marking - EN 14041	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77	EN 16516	< 0.080 mg/m³	< 0.005 mg/m³

Istruzioni per la pulizia e la manutenzione: www.parquetvinyl.it