














SCHEDA TECNICA

PRODOTTO		IT
Rigid Core SPC Acustico + IXPE	EN ISO 10582	
Dimensioni	Doghe	1842 x 230 x (6.5+1) (0.55) mm
	Scatola	3 doghe / 1.271 m ² / 15,5 kg
	Bancale	56 scatole / 71.176 m ² / 900 kg
Densità	EN ISO 23996	+/- 1550 kg/m ³
Sistema di incastro	ISO 24334	l4F Tight Lock (>3.7 KN/m)
Doghe differente		10
Trattamento superficiale		Struttura di legno profonda Rivestimento antibatterico in PU, rinforzato con sfere di ceramica
Lati bisellati		Bisello a 4V
Livello di brillantezza	60°	2-4 %
Garanzia	Uso residenziale Uso Commerciale	35 anni 20 anni
Classificazione	EN ISO 10582	Classe 23/33 – Uso pesante commerciale 

PERFORMANCE TECNICHE			
CARATTERISTICA	METODOLOGIA	reREQ. MIN.	RISULTATO
Sostenibilità ambientale			A+, Greenguard Gold, REACH, senza ftalati
Reazione al fuoco	 EN 13501-1		Bfl-s1
Impronta residua	 EN ISO 24343-1 (2.5h)	≤ 0.1 mm	0.07 mm
Stabilità dimensionale	 EN ISO 23999 (80°C/6h)	≤ 0.15 %	- 0.04 %
Solidità alla luce	 EN ISO 105-Bo2	≥ 6	≥ 6
Antiscivolo	 EN 13893 DIN 51130	DS (≥ 0.3) ≥ R9	DS (0.46) R10
Resistenza ai graffi	 EN 16094	≤ MSR-A2	OK
Resistenza all'usura	EN 13329	≥ 2000 cicli	≥ 4000 cicli
Resistenza alle macchie	 EN 438-2		Gruppi 1 & 2 : Grado 5 Gruppo 3 : Grado 4
Emissioni di Formaldeide	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	0.003 mg/m ³ (E1)
Contenuto pentaclorofenolo	 EN 12673	< 5 ppm	< limite de rilevamento
Sedia con rotelle	 EN 425 (25000 cycles)	Solo un leggero degrade	OK
Riscaldamento a pavimento	 EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0.065 m ² K/W OK (max +28°C)
Crescita batterica			Non promuoverà lo sviluppo batterico
Riduzione rumore da impatto	 EN ISO 10140		ΔLw 21 dB ΔLLin 10 dB

Consultare le istruzioni di pulizia ed manutenzione su : www.lamett.eu

