

Mantaro 232 IB

scheda tecnica

ITA

Prodotto		
Rigid Core SPC + IXPE	EN ISO 10582	DoP PV2021
Dimensioni	Doghe	232 x 1532 x 6.5(5.5+1) (0.70) mm
	Scatola	5 doghe / 1.777 m ² / 21 kg
	Bancale	48 / 85.296 m ² / 1018 kg
Densità	EN ISO 23996	± 1750 kg/m ³
Sistema di incastro		I4F Drop Lock
Differente doghe		60
Consistenza		Struttura sincrona in legno (EIR)
Finitura		
Lati bisellati		Bisello a 4V
Livello di brillantezza a 60°		2-4 %
Garanzia	Uso residenziale	35 anni
	Uso commerciale	20 anni
Classificazione	EN ISO 10874	Classe 23, Classe 34
		Uso commerciale molto intenso



I campi vuoti indicano variazioni tra i colori della collezione. Per i dati specifici di ciascun colore, consultare la tabella sottostante.

Variabili all'interno della collezione			
	Finitura	Consistenza	Lati bisellati
MAN 232 IB-24-5611	Pure Coat (3-4%)	Struttura sincrona in legno (EIR)	Bisello a 4V
MAN 232 IB-24-5614	Pure Coat (3-4%)	Struttura sincrona in legno (EIR)	Bisello a 4V
MAN 232 IB-24-5616	Pure Coat (3-4%)	Struttura sincrona in legno (EIR)	Bisello a 4V
MAN 232 IB-24-5619	Pure Coat (3-4%)	Struttura sincrona in legno (EIR)	Bisello a 4V
MAN 232 IB-24-5620	Pure Coat (3-4%)	Struttura sincrona in legno (EIR)	Bisello a 4V
MAN 232 IB-5611	Lucido opaco (2-4%)	Struttura sincrona in legno (EIR)	Bisello a 4V

Mantaro 232 IB

scheda tecnica

ITA

Performance tecniche

Caratteristica		Metodologia	req. min.	risultato
Reazione al fuoco		EN 13501-1		Bfl-s1
Impronta residua		EN ISO 24343-1	≤ 0.1	0.04 mm
Stabilità dimensionale		EN ISO 23999	≤ 0.15	0.03 %
Solidità alla luce		EN ISO 105-B02	≥ 6	>6
Solidità alla luce		EN 13893 EN 16165	DS (≥ 0.3) / R9	DS (0.40) / R10
Resistenza ai graffi		EN 16094	≤ MSR-A2, ≤ MSR-B2	MSR-B1 MSR-A2
Resistenza alle macchie		EN 438-2		Gruppo 1 e 2 : Grado 5 Gruppo 3 : Grado 5

Performance tecniche

Caratteristica		Metodologia	req. min.	risultato
Sedia con rotelle		EN 4918 (25000 cycles)	Solo lievi cambiamenti	Nessun danno visibile
Resistenza termica		EN 12664	< 0.15 m²K/W	0.047 m²K/W
Riscaldamento a pavimento				OK (max +28°C)
Proprietà elettriche (antistatico)		EN 1815	≤ 2.0	0.1 kV
Crescita batterica				Non funge da substrato
Riduzione rumore da impatto		EN ISO 10140		ΔLw 19 dB (sottofondo IXPE)

Mantaro 232 IB

scheda tecnica

ITA

Ambiente

Caratteristica	Metodologia	req. min.	risultato
Sostenibilità ambientale			M1, Phthalate free, REACH, Greenguard, Floorscore, IAC Gold, A+
TVOC (28 giorni)	EN 16516		< 5 µg/m³
Emissioni di Formaldeide			
<i>CE-Marking - EN 14041</i>	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
<i>REACH Annex XVII</i>	EN 16516	< 0.080 mg/m³	0.003 mg/m³
Contenuto pentaclorofenolo	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	< limite rilevabile
Contenuto riciclato			33 %

Istruzioni per la pulizia e la manutenzione: www.parquetvinyl.it